Zertifikat

Prüfgegenstand
DisboFLOOR 498 ESD + DisboADD 947 rough
Grundierung: Standard EP-Grundierung = 300 g/m²
Leitschicht: DisboPOX W 5022 WHG = 120 g/m²
Beschichtung: DisboFLOOR 498 ESD + 10% DisboADD 947 rough = 400 g/m²

Auftraggeber
DAW SE
Roßdörfer Straße 50
64372 Ober-Ramstadt

Zertifikatsnummer	T-00001-001-033-Z01
Auftragsdatum	16.05.2023
Berichtsdatum	20.06.2023
Probennummer	800008756

Prüfauftrag
Bestimmung der Rutschhemmung nach DIN EN 16165:2023-02

- *Prüfung durch beschuhtes Begehen einer schiefen Ebene – Winkel des Ausrutschens*
- *Tribometer-Prüfung – Gleitreibungskoeffizient*

Ergebnisse

Norm/Prüfvorschrift	Messwert/Ergebnis		Bemerkung
DIN EN 16165 Anhang B	Winkel des Ausrutschens α_{shod}: Klasse der Rutschhemmung:	8° R 9	
DIN EN 16165 Anhang D	Gleitreibungskoeffizient µ Gleiter Gummi (trocken): Gleiter Gummi (nass*): Mischgleiter** (trocken):	 0,82 0,39 0,58	* Lösung aus 0,1 %igem Natriumlaurylsulfat ** Mischgleiter: Gummi + Leder

Alle ergänzenden Informationen zu den genannten Messwerten/Ergebnissen liegen im RMI vor.

RMI Dr. Robert-Murjahn-Institut

i. V. Dipl.-Ing. (FH) Markus Meyer
Technischer Leiter
Prüf- und Anwendungstechnik

i. A. Dr.-Ing. Vanessa Kaune
Laborleiter
Prüftechnik

Dieses Zertifikat wird ausschließlich elektronisch erstellt und ist daher mit den elektronischen Signaturen gültig.
Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Proben.
Eine auszugsweise Veröffentlichung dieses Zertifikates ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Dr. Robert-Murjahn-Institutes gestattet.