



Zertifikat

Prüfgegenstand

DisboFLOOR 498 ESD-THIX

Grundierung: Standard EP-Grundierung = 300 g/m²

Leitschicht: DisboPOX W 5022 = 120 g/m²

Versiegelung: DisboFLOOR 498 ESD-THIX = 600 g/m²

Auftraggeber

DAW SE

Roßdörfer Straße 50

64372 Ober-Ramstadt

Zertifikatsnummer

T-00001-001-031-Z05

Auftragsdatum

05.05.2023

Berichtsdatum

02.06.2023

Probennummer

800008168

Prüfauftrag

Bestimmung der Rutschhemmung nach DIN EN 16165:2023-02

- Tribometer-Prüfung – Gleitreibungskoeffizient

Ergebnisse

Norm/Prüfvorschrift	Messwert/Ergebnis	Bemerkung
DIN EN 16165 Anhang D	Gleitreibungskoeffizient μ Gleiter Gummi (trocken): 0,66 Gleiter Gummi (nass*): 0,14 Mischgleiter** (trocken): 0,44	* Lösung aus 0,1 %igem Natriumlaurylsulfat ** Mischgleiter: Gummi + Leder

Alle ergänzenden Informationen zu den genannten Messwerten/Ergebnissen liegen im RMI vor.

i. V. Dipl.-Ing. (FH) Markus Meyer
Technischer Leiter
Prüf- und Anwendungstechnik



i. A. Dr.-Ing. Vanessa Kaune
Laborleiter
Prüftechnik

Dieses Zertifikat wird ausschließlich elektronisch erstellt und ist daher mit den elektronischen Signaturen gültig.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Proben.

Eine auszugsweise Veröffentlichung dieses Zertifikates ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Dr. Robert-Murjahn-Institutes gestattet.