Zertifikat Freigabedokument

Prüfgegenstand:
DisboPUR® W 458
Grundierung: Standard EP-Grundierung = 300 g/m²
Beschichtung: Standard EP-Verlaufbeschichtung = 1500 g/m²
Versiegelung: DisboPUR® W 458 = 120 g/m²

Auftraggeber:
DAW SE
Roßdörfer Straße 50
64372 Ober-Ramstadt

Zertifikatsnummer	T-00001-001-136-Z01
Auftragsdatum	13.05.2024
Berichtsdatum	05.08.2024
Probennummer	800030304

Prüfauftrag:
Bestimmung der Rutschhemmung nach DIN EN 16165:2023-02

- Prüfung durch beschuhtes Begehen einer schiefen Ebene – Winkel des Ausrutschen
- Tribometer-Prüfung – Gleitreibungskoeffizient

Ergebnisse

Norm/Prüfvorschrift	Ergebnis		Bemerkung
DIN EN 16165 Anhang B	Winkel des Ausrutschens α_{shod}: Klasse der Rutschhemmung:	6° R 9	
DIN EN 16165 Anhang D	Gleitreibungskoeffizient µ Gleiter Gummi (trocken): Gleiter Gummi (nass*): Mischgleiter** (trocken):	 0,45 0,36 0,45	*Lösung aus 0,1 %igem Natriumlaurylsulfat **Mischgleiter: Gummi + Leder

Alle ergänzenden Informationen zu den genannten Messwerten/Ergebnissen liegen im RMI vor.

RMI Dr. Robert-Murjahn-Institut – Forschungsinstitut für Beschichtungsstoffe, Fassadentechnik und gesundes Wohnen

i. V. Dipl.-Ing. (FH) Markus Meyer
Technischer Leiter
Prüftechnik

i. A. Dr. Annette Worringen
Sachbearbeiter
Prüftechnik

Dieses Zertifikat wird ausschließlich elektronisch erstellt und ist daher mit den elektronischen Signaturen gültig.
Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Proben.
Eine auszugsweise Veröffentlichung dieses Zertifikates ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Dr. Robert-Murjahn-Institutes gestattet.