Materialprüfung und Entwicklung
GmbH & Co. KG

Geschäftsführer: Jens Hellberg
Artlenburger Landstraße 39 - 41
21365 Adendorf
Tel.: +49 4131 88 43 947
Fax: +49 4131 88 43 948
Email: hellberg@mpi-pruefinstitut.de
Internet: www.mpi-pruefinstitut.de

Prüfzeugnis Nr.: 12 12167 – S / 26

Datum: 23.01.2026

Auftraggeber: DAW SE
Roßdörfer Straße 50
64372 Ober-Ramstadt
Deutschland

Auftragsnr.: n.n.

Auftrag vom: 23.01.2026

Art der Prüfung: Einzelprüfung der rutschhemmenden Eigenschaft nach DIN EN 16165:2023-02, Anhang B.

Prüfmaterial:

Probenahme: durch AG zugesandtes Prüfmaterial

Handelsübliche Bezeichnung: Bodenbeschichtung der Fa. DAW SE
(gemäß Angaben des Auftraggebers) Aufbau siehe „Oberfläche“

Abmessungen Prüfkörper: ca. 100 x 40 cm (Länge x Breite)
(nach DIN EN / ASR A1.5, Fußböden)

Oberfläche:
Grundierung: DisboFLOOR® 462 = 300 g/m²
Beschichtung: DisboFLOOR® 465 SL = 1500 g/m²
Abstreuung: DisboADD® 943 = im Überschuss
1. Versiegelung: DisboPUR® 924 PHS = 500 g/m²
2. Versiegelung: DisboPUR® 924 PHS = 150 g/m²

Die Seiten 1 und 2 des Prüfzeugnisses enthalten das Gesamtergebnis der Prüfung, sie dürfen nur ungekürzt veröffentlicht werden.

Prüfung

Datum der Prüfung:	23.01.2026
Prüfverfahren / –grundlagen:	**DIN EN 16165 :2023-02** Bestimmung der Rutschhemmung von Fußböden – Ermittlungsverfahren. Nach Anhang B und nationalem Anhang NB.2 Klassen der Rutschhemmung **DIN 51130:2023-03,** Prüfung von Fußböden, Bestimmung des Verdrängungsraumes **ASR A1.5, Technische Regeln für Arbeitsstätten, Fußböden**.
Fugenbreite des Prüfbelages:	0 mm

Prüfergebnis

Prüfergebnis α_{shod}:	**13,0°**
Prüfergebnis des Verdrängungsraums:	**nicht geprüft**
Klasse der Rutschhemmung:	**R 10**
Klasse des Verdrängungsraumes:	**entfällt**

Gültigkeit des Prüfzeugnisses

Mit Rücksicht auf mögliche Änderungen im Vorschriftenwesen (Prüfverfahren/ -grundlagen) und technische Neuerungen ist das Prüfzeugnis auf die Dauer von 5 Jahren, bis zum 23.01.2031, gültig.

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die mit dem Prüfmuster identischen Erzeugnisse. Die Identität wird von der Prüfstelle nicht überwacht.

Allgemeine Hinweise

Prüfzeugnisse dürfen ohne Zustimmung des MPI nur nach Form und Inhalt unverändert veröffentlicht oder vervielfältigt werden.
Die gekürzte Wiedergabe eines Prüfzeugnisses ist nur mit Zustimmung des MPI zulässig.

MPI Materialprüfung und Entwicklung - Laboratorium für Gleitsicherheit

MPI Materialprüfung und Entwicklung
(Leitung Jens Hellberg)