

Campus Jülich
Fachbereich 3
Angewandte
Naturwissenschaften und Technik
Prof.Dr. U.W. Scherer
Labor für Nuklearchemie
Fachhochschule AC•••Abt.Jülich••• Ginsterweg 1••• 52428 Jülich



Ginsterweg 1, 52428 Jülich
Telefon: 02461/99-0
Durchwahl: 02461/99-
3124/3165
Telefax: 02461/99-3199
e-mail : scherer@fh-aachen.de

Datum 24.November 2006

**Prüfbericht über die Dekontaminierbarkeit von Oberflächen nach
DIN 25415 Teil 1
sachlich identisch mit ISO 8690**

**Test report on the ease of decontamination of surfaces according to
DIN 25415, Part 1,
which in its contents is equivalent to ISO 8690**

**Proces-verbal d'essai de l'aptitude á la décontamination des surfaces
conformément á la norme DIN 25415, première partie
equivalente á la norme ISO 8690**

Zusammenfassung

Summary

Résumé

geprüftes Material:

Disbothan 449 PU-Deckschicht

Material tested:

Materiau essaye:

Bewertung der Dekontaminierbarkeit:

sehr gut

Assessment of ease of decontamination:

excellent

Evaluation de l'aptitude á la decontamination:

Auftraggeber:

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz

Client:

GmbH & Co Vertriebs KG

Client:

Anschrift:

Roßdörfer Strasse 50

Adress:

64372 Ober-Ramstadt

Adresse:

Angaben des Einsenders der Prüfkörper
Data provided by submitter of the specimens
Données fournies par le fournisseur des éprouvettes

Materialkurzbezeichnung und Anwendungszweck: Anstrichaufbauten
Material designation and intended use:
Désignation du matériau et utilisation envisagée

Name des Materialherstellers: Caparol Farben Lacke
Name of manufacturer of material: Bautenschutz
Nom du fabricant du matériau:

Beschreibung des zu prüfenden Materials: Fußbodenbeschichtungssystem
Description of material to be tested:
Description du matériau à soumettre à l'essai:

Fabrikatbezeichnung: Disbothan 449 PU-Deckschicht
Name of product:
Nom du produit:

Farbe, Glanz, Rauigkeit: hellgrau, glänzend, glatt
Color, lustre, surface roughness:
Couleur, lustre, rugosité de la surface:

Weitere Angaben (z.B. Schichtdicke): Grundierung Disboxid 433 EP-GrundBF 300g/m²
Further data (e.g. layer thickness): Masse Chargen-Nr.: 0946106005
Härter Chargen-Nr.: 0946106007
Zwischenbeschichtung Disbothan 449 PU-Deckschicht 500ml/m²
Données supplémentaires Deckbeschichtung Disbothan 449 PU-Deckschicht 500ml/m²
(p.ex. épaisseur de la couche): Chargen-Nr.: 5048637

Wesentliche Bestandteile des zu prüfenden Materials:
Major constituents of material to be tested:
Constituants principaux du matériau à soumettre à l'essai:

Angaben zur Herstellung bzw. Applikation:
Data on manufacture and application:
Données relatives à la fabrication concernant l'application:

Trägermaterial und Abmessungen der Prüfkörper: 50 x 50 mm
Carrier material and specimen dimensions:
Matériau du support et dimensions des éprouvettes:

Vorbeanspruchung der Prüfkörper:
(mechanisch, thermisch, chemisch etc.)
Pretreatment of test specimens if any:
Traitement préalable des éprouvettes:

Fertigstellungsdatum der Prüfkörper: August 2006
Date of preparation of specimens to be tested:
Date de préparation des éprouvettes:

Angaben des Prüfers

Data provided by person performing the test

Données fournies par le responsable de l'essai

Aussehen der Prüfkörper vor der Prüfung: hellgrau, glatt, glänzend
 (Farbe, Oberflächenbeschaffenheit, Glanz, Rauheit)
 Appearance of specimens prior to testing:
 (colour, surface condition, lustre, surface roughness)
 Aspect visuell de l'éprouvette avant le test:
 (couleur, état de surface, lustre, rugosité)

Angaben zur Dekontaminierbarkeitsprüfung
 Data on testing ease of decontamination
 Données relatives à l'essai d'aptitude à la décontamination

Prüfdatum: November 2006
 Date of test:
 Date de l'essai:

Meßgerät: Berthold LB770
 Measuring instrument:
 Appareil de mesure utilisé:

Detektor: Proportionalzähler
 Detector:
 Détecteur:

Kontaminationsmittel (Radionuklide): Cs-137 ; Co-60
 Contamination agent (radionuclide):
 Agents contaminants (radionucléides):

Meßergebnisse:
 Measurements results:
 Résultat des mesures:

Normierte mittlere Restimpulsraten für die verwendeten Radionuklide:
 Standardized mean residual pulse rates for each radionuclide used:
 Impulsions résiduelles moyennes standardisées pour les radionucléides utilisés:

137-Cs	599
60-Co	767


Co/Cs-Restimpulsrate: 683
 Final residual pulse rate
 Activité résiduelle finale

Bewertung der Dekontaminierbarkeit: sehr gut
Assessment of ease of decontamination: excellent
Evaluation de l'aptitude à la décontamination

Sonstige Bemerkungen
Other remarks
Autres remarques

keine

Jülich, 24.November 2006

.....

Prüfer