NEU für die Boden-gestaltung

DisboADD® 950 Marmor-Effektspray

Effektspray für beschichtete Fußböden.

Produktbeschreibung

Verwendungszweck

Das Marmor-Effektspray DisboADD® 950 ermöglicht die einfache Gestaltung dekorativer Marmoroptiken auf beschichteten Fußböden. Durch eine spezielle Sprühtechnik entstehen feine, unregelmäßige Farbfäden, die sich locker auf der Oberfläche ablegen und den charakteristischen Marmor-Look erzeugen.

Eigenschaften

- einkomponentig
- nahezu geruchsfrei
- hervorragende Haftung
- sehr schnell trocknend
- lichtecht

Materialbasis

Acrylbasierter Lack

Farbtöne

400 ml Sprühdose

- Weiss
- Schwarz
- Silber
- Gold

Glanzgrad

Seidenmatt

Lagerung

Kühl, trocken und frostfrei.

Die Temperatur soll zur Verarbeitung zwischen 10 °C und 25 °C liegen. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen.

Originalverschlossenes Dose mindestens 2 Jahre lagerstabil.

Technische Daten

- Dichte: ca. 0,7 g/cm^3

Verarbeitung

Geeignete Untergründe

DisboADD® 950 kann nass-in-nass auf frisch aufgetragene 2K-Bodenbeschichtungen aufgetragen werden. Alternativ ist die Verarbeitung auch auf erhärteter 1K- oder 2K-Beschichtungen möglich. Wir empfehlen folgende Auftragsverfahren:

Bodenbeschichtung	DisboADD® 950 sprühen auf	Versiegelung
DisboFLOOR® 305	die erhärteter Beschichtung	DisboFLOOR® 446 oder DisboFLOOR® 309
DisboPUR® 385	die erhärteter Beschichtung	DisboPUR® W 357 oder DisboPUR® W 458
DisboFLOOR® W 400	die erhärteter Beschichtung	innen: nicht erforderlich, optional Disbon 405
DisboFLOOR® W 404 ELF	die erhärteter Beschichtung	innen: nicht erforderlich außen: DisboFLOOR® 446
DisboFLOOR® W 442 pure	die erhärteter Beschichtung	nicht erforderlich optional DisboPUR® W 458
DisboFLOOR® 449	die erhärteter Beschichtung	DisboFLOOR® 446
DisboFLOOR® 475 E.MI PLUS	die frische Beschichtung	optional DisboPUR® W 458

Weitere Produktkombinationen sind möglich. Die Eignung ist vorab anhand von Musterflächen zu prüfen. Nicht auf Flächen mit stehendem Wasser und Dauernassbelastung einsetzen.

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss trocken, tragfähig, formstabil, fest, frei von losen Teilen, Staub, Ölen, Fetten, Gummiabrieb und sonstigen trennend wirkenden Substanzen sein.

Materialzubereitung

Das Material ist gebrauchsfertig. Vor der Verarbeitung Dose min. 3 Minuten kräftig schütteln.

Auftragsverfahren

Mit einem Sprühwinkel von 45° (geneigt zur Decke) auf die Beschichtung sprühen und trocknen lassen.

Das Endergebnis variiert je nach Distanz der Sprühdose zum Objekt. Um ein möglichst realistisches Marmor-Muster zu erhalten sollte die Sprühdose während des Sprühvorgangs im stehen in mehrere Richtungen bewegt werden. DisboADD® 950 ist standardmäßig mit einem Flat Jet Cap ausgestattet, welcher manuell auf 360° beliebig ausgerichtet werden kann.

Verbrauch

Eine Dose ist ausreichend für ca. 25-35 m², je nach intensität der Marmorierung.
Exakte Verbrauchswerte sind am Objekt zu ermitteln.

Verarbeitungsbedingungen

Die Werkstoff-, Umluft- und Untergrundtemperatur muss mindestens 10 °C betragen und darf 25 °C nicht überschreiten. Während der Trocknungsphase für ausreichende Be- und Entlüftung sorgen.

Wartezeiten

Überarbeitbar nach ca. 24 h.

Trocknung/Trockenzeit

Bei 20 °C und 60 % relativer Luftfeuchtigkeit nach ca. 15 Minuten staubtrocken, nach 30 Minuten griffest und nach 24 Stunden überarbeitbar. Während des Aushärtungsprozesses aufgetragenes Material vor Feuchtigkeit schützen.

Hinweise

Reinigung und Pflege

DISBON Reinigungs- und Pflegehinweise für Fußböden beachten.

Gefahrenhinweise/ Sicherheitsratschläge (Stand bei Drucklegung)

Nur für gewerbliche Anwendung.

Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Verschüttete Mengen aufnehmen. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/ 122 °F aussetzen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. **Enthält**: Aceton, n-Butylacetat.

Hotline für Allergieanfragen: 0800/1895000 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz).
Ergänzend ist die aktuelle Technische Information zu diesem Produkt und dessen Verarbeitung auf www.disbon.de zu beachten.

Entsorgung

Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit den lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Darf nicht in die Kanalisation/Umwelt gelangen.

Nähere Angaben

zu Gefahrenhinweisen/ Sicherheitsratschlägen: Siehe Sicherheitsdatenblätter.

Technische Beratung

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren technische Bearbeitung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. Sollen Untergründe bearbeitet werden, die in dieser Technischen Information nicht aufgeführt sind, ist es erforderlich, mit uns oder unseren Außendienstmitarbeitern Rücksprache zu halten. Wir sind gerne bereit, Sie detailliert und objektbezogen zu beraten.

Technischer Beratungsservice

Tel.: +49 6154 71-71710
Fax: +49 6154 71-71711
E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung. Überzeugen Sie sich bitte ggf. über die Aktualität dieser Fassung auf www.disbon.de.

DISBON GmbH · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon +49 6154 71-71719 · Telefax +49 6154 71-71008 · Internet www.disbon.de